Construcción

Igas® Negro

Masilla plástica bituminosa para sello de juntas verticales y horizontales

Descripción

El Igas Negro es una masilla bituminosa de color negro, permanentemente plástica, que forma un sello impermeable y durable en juntas. Cumple las especificaciones ASTM- D 1850 y ASTM-D1851. Densidad 1.35 kg/l aprox.

Usos

Sella en forma permanentemente plástica juntas:
- Verticales en hormigón
- Horizontales en pisos, cielo rasos y techos.
- En tanques, cisternas y canales.
- Entre hormigón, hierro y ladrillo.

Ventajas

- Gran adherencia a todo tipo de superficies limpias, duras y secas utilizando Igol Imprimante.
- Mantiene su plasticidad y volumen expuesto a la intemperie.
- No se escurre con el calor ni se cristaliza con el frío.
- Adecuado para sellar juntas con movimiento de hasta el 5%.
- Es resistente a la acción de agua de mar, residuos industriales, aguas negras, sales, ácidos, álcalis diluidos.

Modo de empleo

La superficie debe estar sana, seca y limpia (libre de grasa, polvo, lechada de cemento u otras materias extrañas). Es indispensable dar una mano de Igol Imprimante a los labios de la junta, dejándolos secar antes de aplicar el Igas Negro. El factor de la forma de la junta para Igas Negro debe ser: ancho x profundidad = 1:1,5 (máx. 2,0).

a) Colocación en frío:

Con un cuchillo caliente se cortan las tiras, se introducen en las juntas utilizando herramientas de calafateo, que pueden ser calentadas para facilitar la compactación; la junta debe llenarse totalmente con Igas Negro sin dejar vacíos y evitando que sobresalga el material.

b) Colocaclón en caliente:

El Igas Negro se puede calentar, en su empaque original, al baño de María (aproximadamente a 60°C). con lo cual se ablanda facilitando la instalación de una manera rápida y cómoda. Se recomienda cubrir la superficie del Igas Negro fresco con arena seca. Lave herramientas con Colma Limpiador .

Consumo

200 gramos por metro lineal de junta de 1 cm x 1,5 cm (ancho x profundidad).

Presentación

Balde 25 kg.

Almacenamiento

El tiempo de almacenamiento es de 24 meses en su envase original, bien cerrado,en lugar fresco y bajo techo.

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika, respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de ésta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

Sika Ecuatoriana S.A.
www.sika.com.ec
Guayaquil.- km. 3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229
Quito.- Panamericana Norte km. 71/2 Telefax 2800419 - 2800420
Cuenca.- Av. de las Américas y 1° de Mayo Telefax 2856754

GESTION DE CALIDAD

GESTION AMBIENTAL

Responsible Care®